



CODICEGT0120
DIMENSIONI ESTERNE160x60x12 mm
PESO 125 gr

MATITE MOHS

NORMATIVE

EN 101

DESCRIZIONE

Per la determinazione della durezza superficiale dei materiali ceramici, pietre naturali, agglomerati. La determinazione della durezza superficiale secondo la scala di Mohs, avviene graffiando una superficie con minerali di durezza definita. Porre la piastrina con superficie smaltata su un supporto rigido. Graffiare a mano sulla superficie da provare, con uno spigolo vivo, ottenuto da frattura recente del minerale di riferimento. Applicando uno sforzo uniforme, in modo che alla fine della prova sia intatto il suo spigolo vivo del minerale di riferimento. Ripetere il procedimento per ogni piastrina con ciascun minerale necessario per ottenere un risultato. Verificare la presenza di graffi sulle piastrine ad occhio nudo. Per ogni piastrina annotare il minerale con la più alta durezza Mohs che produce non più di un solo graffio. Nel caso di piastrine con durezza variabile annotare Mohs minore.

NON FORNIAMO RICAMBI DEI SINGOLI MINERALI.

SCALA DI DUREZZA MINERALI MOHS

- N° 5 - Apatite
- N° 5,5 - Opale
- N° 6 - Ortoclasio
- N° 6,5 - Giada
- N° 7 - Quarzo
- N° 7,5 - Tormalina
- N° 8 - Topazio
- N° 9 - Corindone.

DOTAZIONE

- Kit completo di 8 minerali



CODICEGT0118
SCALA MOHS1-2-3-4-5-6-7-8-9
DIMENSIONI ESTERNE250x120x40 mm
PESO340 g

MINERALI MOHS

NORMATIVE

EN 101

DESCRIZIONE

La determinazione della durezza superficiale secondo la scala di Mohs, avviene graffiando una superficie con minerali di durezza definita. Porre la piastrella con superficie smaltata su un supporto rigido. Graffiare a mano sulla superficie da provare, con uno spigolo vivo, ottenuto da frattura recente del minerale di riferimento. Applicando uno sforzo uniforme, in modo che alla fine della prova sia intatto il suo spigolo vivo del minerale di riferimento. Ripetere il procedimento per ogni piastrella con ciascun minerale necessario per ottenere un risultato. Verificare la presenza di graffi sulle piastrelle ad occhio nudo. Per ogni piastrella annotare il minerale con la più alta durezza Mohs che produce non più di un solo graffio. Nel caso di piastrelle con durezza variabile annotare Mohs minore.

Non è incluso n°10 diamante.

NON FORNIAMO RICAMBI DEL SINGOLO MINERALE.

SCALA DUREZZA MINERALI MOHS

- N ° 1 - Talco
- N ° 2 - Gesso
- N ° 3 - Calcite
- N ° 4 - Fluorite
- N ° 5 - Apatite
- N ° 6 - Ortoclasio
- N ° 7 - Quarzo
- N ° 8 - Topazio
- N ° 9 - Corindone

DOTAZIONE

- Il kit include n°9 minerali